BARNIZ LACA TITANLAK

Interiores - Exteriores. Satinado

Código artículo: 042

Descripción

Barniz Laca de Poliuretano de altos sólidos. Especial para la protección y alta decoración de acabados nobles de madera. De aspecto lacado, sedoso y uniforme. Fácil de aplicar y de secado rápido. Muy lavable, de gran dureza, resistencia al rayado y a las manchas. Muy bajo olor.

Campos de aplicación

Interiores y exteriores. Se puede aplicar sobre puertas, armarios, mesas, sillas, arrimaderos, barandillas, etc. En muchos casos, sustituye con ventaja a las lacas nitrocelulósicas.

Datos técnicos

Naturaleza: Alquídica Uretanada de altos sólidos

Acabado: Satinado

Color: Incoloro

Densidad: 0,94 - 0,97 Kg/l

Rendimiento: 11 - 15 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR: 3 - 5 horas

Repintado a 23ºC 60% HR: 18 - 24 horas

Métodos de Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de utensilios: Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 41 ºC

Volumen Sólidos: 50 - 51%

COV: 2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 400 g/L

Presentación: 4 l, 1l, 750 ml, 500 ml, 375 ml, 250 ml y 125 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Normativa-Certificaciones

Barniz Titanlak Satinado Cod. 042 tiene la clasificación de Reacción al Fuego *B - s2, d0 según norma UNE EN 13501-1:2007+A1: 2010,* sobre sustrato de madera ensayado de clasificación B - s2, d0 o mejor.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.
El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.
Para maderas resinosas o tropicales: Consultar servicio técnico.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a:
Temperaturas inferiores a 7º C.
Con humedad relativa >= 80 %.
Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Superfícies no preparadas: Madera no barnizada: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos.
En interiores: en la mayoría de los casos 2 capas serán suficientes.
En exteriores: para una mejor protección de la madera al exterior, aplicar una capa de Protector TITAN, terminando con 3 capas de Barniz Laca Titanlak Satinado.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Madera barnizada en buen estado: lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Madera barnizada en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en madera no barnizada.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 12/2011
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es